



## בי ג'י רובה אקרילית למילוי מישקים (פוגות) 1-4 מ"מ.

### שימושים

רובה עדינה למילוי מישקים (פוגות) של 1-4 מ"מ, בחיפוי קירות וריצוף קרמיקה, חרסינה, פסיפס, אריחי אבן ושיש, גרניט פורצלן וכד'. אינה נסדקת ומונעת הופעת פטריות ועובש. **מתאימה לשימושי פנים וחץ.**

### יתרונות

מוכנה לשימוש.  
אינה נסדקת.  
מונעת פטריות ועובש.  
ייבוש מהיר.  
עמידות טובה במים.  
עמידות בשינויי טמפרטורה ולחות.

### נתונים טכניים

בסיס:	צמנט, אגרגטים ופולימרים אקרילים אבקתיים.
צבע:	צבעים שונים
טמ'פ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	24 שעות
זמן שמישות לעבודה:	60 דקות
אריזה:	שקית: 2 ק"ג, שקית: 5 ק"ג
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	שישה (6) חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



## הכנת התשתית

הרובה מיועדת למישקים (פוגות) שבין 1-4 מ"מ.  
 לפני יישום הרובה יש לוודא ששכבת ההדבקה של האריחים אינה עולה על עובי האריח בין המישקים (יש לטפל בכך בעוד דבק האריחים רטוב).  
 נקה את המישקים (פוגות) מלכלוך, אבק, שאריות חומר וכד'. במידת הצורך אפשר לנקות את המישקים בעזרת מטלית לחה - (לא בהצפה) ולחכות לייבוש.

## הוראות שימוש

ערבב 3 - 2.5 נפחים רובה עם נפח אחד מים עד לקבלת עיסה נוזלית סמיכה, אחידה וללא גושים. המתן כ- 5 דקות וערבב שנית. (כ- 300 סמ"ק מים ל- 1 קג' אבקה).  
 מרח את הרובה על האריחים, רצוי בעזרת מרית (מלג') גומי, בכיוון אלכסוני לחריצים.  
 המתן עד שהחומר יתקשה (בין 20-40 דקות בטמפרטורות נמוכות זמן ההתקשות ארוך יותר).  
 נקה את שאריות הרובה מעל האריחים בעזרת ספוג רטוב בתנועה סיבובית.  
 המנע מהוצאת הרובה הרטובה מבין המישקים.

### רובה לבריכות מאגרי מים ואריחים בעלי ספיגות נמוכה

ערבב 10% ממשקל האבקה, פולימר מסוג בי ג'י בונד 2 עם אותה כמות מים, הוסף לאבקה תוך כדי ערבוב עד קבלת תערובת אחידה. הוסף עוד כ- 10% מים המתן מס' דקות וערבב היטב עד לקבלת תערובת נוחה לשימוש.

### כמות נדרשת (גרם למ"ר):

גודל האריח	15X15	20X20	30X30	40X40	50X50	מרווח (מ"מ)
	200	150	105	75	60	01
	400	300	210	150	120	02
	600	460	320	230	185	03
	790	610	425	305	245	04

ביישום רובה על תשתיות ואריחים סופגים או מחוספסים, יש להקפיד על מריחת הרובה בתוך המישקים (פוגות) בלבד וניקוי הרובה לפני ההתייבשות הסופית.



## הערות

יישום הרובה רק לאחר ייבוש מלא (לא פחות מ 72 שעות) של דבק האריחים.  
הקפד לנקות את האריחים מיד בגמר היישום ובעוד הרובה רטובה.  
אין לעבוד בטמפרטורה נמוכה  $5^{\circ}\text{C}$ .  
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.  
לא למאכל, הרחק מילדים.  
במקרה של פגיעה בעיניים שטוף במים זורמים, במידת הצורך פנה לעזרה רפואית.  
בגמר השימוש שטוף כלים וידיים במים וסבון.