



## תכונות ושימושים

צבע אקרילי נושם על בסיס מים בגימור מט לצביעה של קירות מטויחים בטיח צמנטי (בגר), טיח גבס, לוחות גבס, בטון, בלוקי גבס. רחיץ ועמיד בקרצוף. עמיד לאורך זמן. בעל כושר כיסוי והסתרה גבוה. ללא עופרת וכרומטיים. לשימוש פנים וחוץ.

## תקנים:

בעל ת"י 1945 צבעי תחליב מימי לשימוש פנים וחוץ - רחיץ ועמיד בקרצוף. בעל תו ירוק

אריזה: דלי 1/5/18 ליטר  
משטח: 36 דלים 18 ליטר

## נתונים טכניים\*

מים מטופלים, אבקות ופולימר אקרילי	<b>הרכב החומר</b>
לבן או לפי מניפת גוונים	<b>גוון</b>
מט	<b>ברק</b>
10°C - 35°C	<b>טמפ' יישום</b>
12-13 מ"ר/ליטר ב 2 שכבות תלוי בספיגות התשתית וטיב פני השטח	<b>כושר כיסוי</b>
1 שעה	<b>זמן ייבוש ראשוני</b>
2 שעות	<b>זמן המתנה בין שכבות</b>
7 ימים	<b>זמן ייבוש סופי לניקוי</b>
באזור מוצל ומאוורר מוגן מגשם ושמשי	<b>אחסון</b>
12 חודשים מתאריך היצור באריזה מקורית סגורה	<b>חיי מדף</b>

\*בתנאי מעבדה

## תשתית

התשתית ליישום תהיה יבשה לחלוטין, יישום הצבע יהיה לאחר 28 יום מגמר הטיח או יציקת הבטון. יש לנקות היטב את פני השטח משאריות צבע רופף ומתקלף, אבק, מיצי בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר העלול לפגוע בספיגות החומר לתשתית. יש ליישם פריימר BG רול בשטחי פנים מסוידיים או חדשים ע"ג טיח בגר, טיח גבס, שפכטל, בלוק גבס. ניתן ליישם את הצבע ישירות ע"ג צבע אקרילי קיים יציב וחזק. במידה והצבע או/ו התשתית מתקלפת יש לבצע ניקיון ותיקון ולאחריו למרוח פריימר BG רול לפי הוראות הדף הטכני של המוצר. בלוחות גבס פנים יש ליישם ישירות את הצבע ב 2-3 שכבות.

## הכנת החומר

יש לדלל את הצבע במים נקיים ופושרים:  
שכבה ראשונה: 15%-20% מים ביחס לכמות הצבע  
שכבה שניה והילך: 5%-15% מים ביחס לכמות הצבע  
בהתזה: 30% מים ביחס לכמות הצבע

## השמה

יישום הצבע יתבצע באמצעות מברשת, רולר או מכשיר התזה (אייירליס) לאחר דילול, סינון וערבוב החומר. יש ליישם את הצבע ב 2-3 שכבות או עד לקבלת כיסוי מלא של התשתית.

## אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר ליישום הנדרש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה, אין בכוחו של מסמך זה לאשר או להמליץ על כל סטייה או חריגה מתקנות וחוקי מדינת ישראל ובפרט חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 ותקני מכון התקנים הישראלי. כמו כן, אין מסמך זה מחליף בדיקה של החוק והתקנות הנ"ל ואין הוא מהווה אסמכתא עבורם.



## הערות

- ❖ אין ליישם בימים בהם הטמפרטורה גבוהה מ- 35°C או נמוכה מ- 10°C ולחות יחסית מעל 85%.
- ❖ לאחר הדילול יש לערבב את הצבע.
- ❖ מומלץ לערבב עם מערבב ייעודי ולסנן באמצעות מסנן צבע.
- ❖ אין ליישם במידה וצפוי גשם ב- 72 שעות לפני ואחרי היישום.
- ❖ מוצר זה אינו מגשר על סדקים בתשתית.
- ❖ יש לערבב את הצבע במהלך הצביעה.
- ❖ בתשתית חיצונית אין ליישם על גבי משטחים אופקיים.
- ❖ אין להוסיף מים/פולימר לנוזל שהחל להתייבש, אין להשתמש בנוזל שהתייבש.
- ❖ אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי חבי BG.
- ❖ לאחר פתיחת הדלי והוספת המים למוצר, אורך חיי המדף של המוצר מתקצר משמעותית.
- ❖ בתכולת האריזה תיתכן סטייה של + - 3%.
- ❖ ניקיון כלים יעשה באמצעות מים כאשר החומר טרי.
- ❖ לא למאכל או לשתיה, הגן על העור והעיניים ומנע מגע ישיר, במקרה של מגע שטוף מיד במים זורמים.
- ❖ את תוכן האריזה יש להשליך בהתאם לדרישות מדינת ישראל.
- ❖ יש לעבוד במקום מאוורר היטב.
- ❖ הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ❖ למידע בטיחות יש לפנות לחברת BG לקבלת גיליון בטיחות SDS.