

מפרט מערכת בי ג'י קווט ליישום על בטון ואספלט

שימושים

בי ג'י קווט הינו חומר מוכן לשימוש לציפוי מגרשי טניס, מגרשי כדורסל, מגרשי קט רגל, מגרשים משולבים ומשטחים שונים כגון: שבילי הולכי רגל, שבילי אופניים ומסלולי אקסטרים לאופניים.
החומר מאושר ITF בקטגוריית Fast - Medium.
ניתן ליישם בי ג'י קווט על משטחי אספלט ובטון.
מתאים לשימושי פנים וחוץ.

יתרונות

- מוכן לשימוש
- יכולת גישור על סדקים נימיים
- חוזק הדבקה גבוה
- עמידות לאורך שנים בתנאי מזג אוויר קשים
- עמיד לקרינת UV
- עמיד בשחיקה
- ניתן להשיג ב 18 גוונים על מניפת גוונים בי ג'י קווט

נתונים טכניים

פולימרים אקריליים, מלאנים, פיגמנטים ומוספים שונים	בסיס:
10°C-30°C	טמפ' יישום:
24 שעות בהתאם לתנאי מזג האוויר	זמן ייבוש:
שבעה ימים	ייבוש סופי:
דלי: 25 ק"ג	אריזה:
1.5-2 ק"ג (לשתי שכבות, בהתאם לתשתית וגודל האגרנט באספלט)	צריכה:
מקום יבש ומוצל	אחסון:
12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים	חיי מדף:
1.6 ק"ג/ג'ליטר	משקל מרחבי:

הכנת התשתית

לקבלת תוצאות טובות יש לדאוג למשטח אספלט 3/8. התשתית חייבת להיות יבשה ונקיה מאבק, שמנים וחלקים רופפים. יישום על משטחי אספלט ובטון, רק לאחר כחודש מיציקת המשטח.

הוראות יישום

לפני כל יישום יש לבדוק התאמת המוצר והתערובת לשימוש. בכל מקרה של אי בהירות אנא פנו ליעוץ במחלקה הטכנית.

יישום פריימר על משטחי אספלט

יש להוסיף עד 3.5 ליטר מים לכל פח בי ג'י פריימר לקווט ולערבב היטב בעזרת מערבול מכני.

יש ליישם שכבת בי ג'י פריימר לקווט בעובי 0.85 ק"ג / למ"ר ובהתאם לגודל האגרנט של האספלט.

יש לשפוך בי ג'י פריימר לקווט בקצה המשטח ולמרוח בעזרת מגב סיליקון ייעודי, שכבה אחת והמתן לייבוש סופי כ 4 שעות (תלוי במזג האוויר). היישום יתבצע ברצף וללא הפסקות. במידת הצורך ניתן לבצע שכבת פריימר נוספת.

יישום פריימר על משטחי בטון

יש ליישם שכבה אחת של בי ג'י פלקסיל 162 ע"י מברשת (על פי הוראות דף טכני של המוצר), כשכבה מקשרת בין תשתית הבטון לבי ג'י קווט.

אין ליישם בי ג'י פלקסיל 162 על בטון מוחלק, לא נקי, או "מיץ" בטון, לפני הורדת השכבה העליונה ע"י מכונת פוליש עם הסקוטש הגס ביותר. יש להמתין 4 שעות לייבוש הפריימר.

יישום בי ג'י קווט על משטחי אספלט ובטון

יש להוסיף עד 3.5 ליטר מים לכל פח בי ג'י קווט ולערבב היטב בעזרת מערבול מכני.

יש ליישם שכבת בי ג'י קווט בעובי 0.85 ק"ג / למ"ר ובהתאם לתשתית.

יש לשפוך בי ג'י קווט בקצה המשטח ולמרוח בעזרת מגב סיליקון ייעודי, שכבה אחת והמתן לייבוש סופי כ 4 שעות (תלוי במזג האוויר). היישום יתבצע ברצף וללא הפסקות.

יש ליישם שכבה שנייה בהתאם לצורך.

ביישום בי ג'י קווט על משטחי בטון, יש ליישם שתי שכבות בי ג'י קווט.

יש להמתין 4 שעות בין שכבה לשכבה.

לייבוש סופי יש להמתין כשבוע ימים.

- בי ג'י קווט הנו חומר ציפוי ולא חומר מילוי
- מומלץ ליישם בי ג'י קווט בשעות הבוקר, לפני התחממות האספלט
- אין ליישם בימים חמים מעל 30°C ומתחת ל 10°C
- אין ליישם כאשר צפוי גשם 72 שעות לפני או לאחר היישום
- במקרה של משטח הזקוק לתיקון סדקים, יש לוודא ייבוש מוחלט של הסדקים
- אין לערבב בי ג'י קווט או בי ג'י פריימר לקווט עם חומרים אחרים
- יש להקפיד על אוורור נאות במקום העבודה, במקרה של עבודה במקום סגור
- הרחק מילדים, לא למאכל
- במקרה של פגיעה בעיניים שטוף במים זורמים
- בגמר השימוש שטוף כלים וידיים במים וסבון